


GEOJUTEX

тканый геотекстиль



Характеристики	Норма	Величина	GEOJUTEX									
			10	15	15L	20	25	30	40	45	60	80
Материал	DSC анализ		полипропилен (PP)									
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА												
Толщина при 2 кПа	EN ISO 9863-1	мм	0,50	0,57	0,45	0,60	0,55	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА												
Прочность по длине	EN ISO 10319	кН/м	20	20	20	21	30	35	40	45	60	80
Прочность по ширине			11	14	16	21	25	30	40	45	60	80
Растяжимость в длину	EN ISO 10319	%	13	13	13	13	15	15	14	12	11	11
Растяжимость в ширину			15	12	14	13	9	9	6	10	7,5	7
Статическое испытание на прокол (испытание CBR)	EN ISO 12236	Н	2100	2350	1600	3000	3500	3500	4000	5000	6000	9000
Испытание падающим конусом	EN ISO 13433	мм	15	15	18	15	10	8	14	10	6	4
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА												
Водопроницаемость в направлении, перпендикулярном плоскости	EN ISO 11058	мс ⁻¹	0,013	0,019	0,040	0,013	0,018	0,020	0,029	0,025	0,025	0,020
Размер отверстия O ₉₀	EN ISO 12956	мм	0,200	0,200	0,240	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,190
СТОЙКОСТЬ												
Стойкость к старению	EN 12224		закрывать до одного месяца после укладки									
Сопrotивление окислению	EN ISO 13438		предполагается, что материал будет устойчив мин. 25 лет в природных грунтах с рН 4 - 9 при температурах < 25 °С									
ФУНКЦИЯ ¹⁾			F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R	F, F+S, R
ПАРАМЕТРЫ РУЛОНОВ												
Длина рулона		м	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ширина рулона		м	5,25	5,25	5,25	5,25	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Площадь рулона		м.кв.	525	525	525	525	520	520	520	520	520	520
Диаметр рулона		см	20	22	22	24	26	27	28	34	39	40
Вес рулона (брутто)		кг	54	58	53	73	91	96	104	125	153	187

¹⁾ F = фильтрация; S = сепарация; R = арматура

Вышеуказанные данные являются средними величинами и носят информационный характер. Производитель имеет право изменить вышеуказанные данные, при этом заранее не предупреждая покупателя. Покупатель должен удостовериться в действительности вышеуказанных данных, на момент приобретения продукции.

Редакция: 01.10.2013



GEOJUTEX

технические параметры



AGLICON SRL
 mun.Chisinau, str. Petricani, 17
 tel.: (373 22) 317106, 317783
 mob.tel.: 069239745
 e-mail: office@aglicon.md