

## ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ

Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола.

### Описание продукта

ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. В готовом виде это жесткий вспененный термопласт. В состав плит ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ включены антипирены (добавки для снижения горючести), которые позволяют исключить вероятность самостоятельного горения и сделать материал самозатухающим.

### Применение

Используется для утепления кровель любых типов. Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации кровли (более 50 лет).

### Характеристики / преимущества

- неизменно низкая теплопроводность;
- нулевое водопоглощение (однородная структура из герметичных ячеек);
- высокая прочность на сжатие и изгиб;
- абсолютная биостойкость;
- долговечность;
- экологичность.

### Нормы / стандарты

- ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ
- Контроль и оценка производства проводится аккредитованными лабораториями



### Внешний вид / цвет

Поверхность: гладкая  
Цвет: оранжевый

### Сведения об упаковке

Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковывают в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку.

### Типовые размеры плит

Длина*, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
1185	585	20,30,40,50,60,80,100,120,150
Размеры указаны без учета кромки по периметру плит		

Технические данные		
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ; т/м <sup>2</sup> )	0,25 (2,5; 25)	ГОСТ EN 826-2011
Водопоглощение за 24 часа, не более, %	0,4	ГОСТ 15588
Водопоглощение за 28 суток, не более, %	0,5	
Категория стойкости к огню, группа горючести	Г3	Ф3-123
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б", Вт/(м·°К)	0,032	ГОСТ 7076
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw, дБ	41	ГОСТ 27296
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола, дБ	23	ГОСТ 16297
Коэффициент паропроницаемости мг/(м·ч·Па)	0,005	СП 50.13330.2012
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	26-34	ГОСТ 15588
Температура эксплуатации, °С	От -70 до +75	ТУ
Модуль упругости, МПа	17	СОУЗДОРНИИ
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°С)	1,45	СП 23-101-2004
Предел прочности при статическом изгибе, МПа	0,4	ГОСТ 17177

\* - возможны любые размеры по согласованию с заказчиком